



Fondo automotriz Hoja Técnica

Fondo automotriz base nitro de excelente llenado de poro y buen rendimiento.

Descripción del producto

Fondo Automotriz Celco es un fondo nitro de gran poder de relleno, especialmente formulado para sellado y mejora del anclaje de las capas posteriores. Posee una excelente adherencia, secado muy rápido y elevada resistencia a los golpes y roces.

Usos del producto

Especialmente diseñado para la protección de metales que posteriormente van a ser recubiertas por lacas monocomponentes o barnices sintéticos.

Preparación de la superficie

Metal nuevo

Desengrase la superficie con un trapo limpio y humedecido con Thinner Sintético Celco. Frote en forma longitudinal y en una sola dirección. Remueva completamente la grasa o suciedad. Puede mejorar el perfil de anclaje dando una lijada rápida con papel de agua # 400 y enjuagando bien para remover los residuos metálicos. Seque rápido para evitar formación de núcleos de corrosión y aplique. Si desea incrementar la protección, dé una segunda mano luego de 15 minutos de haber aplicado la primera.

Metal viejo:

Eliminar pintura vieja con lija, herramienta mecánica o chorro de arena (Sand Blast). Esto de acuerdo con el nivel de preparación de superficie deseado. En caso de no llegar a la base metálica original, hay que asegurar que el producto no removerá las capas remanentes que puedan haber quedado adheridas. Trate las áreas corroídas con solución desoxidante y herramienta mecánica.

Propiedades físicas

Acabado:	Mate.
Peso por galón (Kg/gal):	4.0-5.25(depends del color).
Apariencia:	Pastosa.
Dureza	2B
Viscosidad. Brookefield (cPs):	160,000-320,000cPs de 25-30°C.
% de sólidos por peso:	52-58% (depende del color).
% de sólidos por volumen:	46-52% (depende del color).
Rendimiento teórico por galón:	El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.
Secado:	07 minutos al tacto. 20-35 min para lijar. 24 horas endurecimiento.

*1 mil: 1 milésima de pulgada.

Equipo y dilución:

Equipo	Dilución
Pistola de aire:	2 partes de Thinner Celco A por 1 parte de Fondo automotriz

Agítese bien el producto antes de usar. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice Thinner A.

Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso

de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

Disponibilidad de colores

Blanco, Gris y Negro.

Presentaciones disponibles



1/4 de galón
(0.95L)



01 galón
(3.79L)



Cubeta de 05
galones (18.93L)