



Látex Celcolor Arquitectónica

Hoja Técnica

Pintura base acrílica para entintar de gran calidad y buen desempeño de acabado mate, para interior y exterior, gran abanico de colores disponibles del sistema Celcolor.

Descripción del producto

La pintura Látex Celcolor Arquitectónica pertenece a un nuevo concepto de protección y decoración de ambientes interiores y exteriores. El principio de formulación ofrece como característica principal un alto poder cubriente y rendimiento, excelente lavabilidad y permeabilidad. Su versatilidad lo convierte en el producto ideal para la restauración y decoración de edificios modernos y antiguos. Libre de plomo y mercurio.

Usos del producto

La formulación da un perfecto balance de aditivos que confieren al producto una gran protección contra la aparición de hongos y algas. Puede ser aplicada en interiores y exteriores y sobre superficies de concreto, ladrillo, fibrocemento y cartón, brindándole una excelente resistencia.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa. Si existe material mal adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad con una espátula, lija o escoba y alisar las irregularidades de la zona donde se eliminó la pintura.

Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

Superficies nuevas:

Deben dejarse envejecer por 3 o 4 semanas. Si hubiera peligro de humedad por infiltración, antes de pintar, aplique Muro Stop para evitar filtraciones y decoloración del acabado.

Superficies ya pintadas:

Elimine totalmente la superficie suelta o pulverizada con cepillo de alambre. Asegúrese de obtener una superficie seca, libre de polvo, grasa o cualquier otro tipo de suciedad. Las superficies ya pintadas con aceite brillante deben lijarse hasta eliminar el brillo por completo antes de aplicar esta pintura.

Superficies con algas y hongos:

Si la superficie está afectada por algas y hongos lavar con agua y jabón y eliminar completamente los hongos.

Superficies con humedad:

En caso de que exista indicios de humedad, aplicar sobre la pared, ácido muriático al 5%, eliminar eflorescencia y restos de pintura mal adherida. Para impermeabilizar la pared utilizar Muro Stop siguiendo las instrucciones de la hoja técnica. Aplicar Látex Celcolor Arquitectónica sobre la pared resanada.

En el caso de tabla yeso, se puede aplicar Sellamuro Blanco, siguiendo instrucciones de la respectiva hoja técnica, y sobre el mismo Látex Celcolor Arquitectónica, esto ayudara a que la pintura se adhiera de mejor manera y rinda más.

Propiedades físicas

Acabado:	Mate.
Peso por galón (Kg/gal):	4.80-5.50Kg (dependiendo del color).
Apariencia:	Líquido viscoso con olor característico.
Duración de pintura aplicada:	4-6 años.
Resistencia a la abrasión:	Al menos 2500 ciclos (ASTM D-2686).
Viscosidad. Stormer Krebs (KU):	100-115KU de 25-30°C.
% de sólidos por peso:	49-52% (dependiendo el color).
% de sólidos por volumen:	44-47% (dependiendo el color).
Rendimiento teórico por galón:	35-40m ² a 1.5 mils* de película seca.

	El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.
Secado:	30 minutos a 01 hora al tacto. 02 horas completo.
Número de capas recomendado	2 mínimo.
Repinte:	Aplique la segunda mano en un tiempo de 02 horas posteriores a la primera mano.

*1 mil: 1 milésima de pulgada.

Equipo y dilución:

Equipo	Dilución
Brocha y rodillo:	1/8 a 1/4 de galón de agua limpia por galón de Látex.

Agítese bien el producto antes de usar. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice agua limpia.

Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

Disponibilidad de colores

Sistema tintométrico Celcolor con 1026 colores disponibles a elección, bases Pastel (P), Tint (T), Deep (D) y Accent (C).

Presentaciones disponibles



**01 galón
(3.79L)**



**Cubeta de 05 galones
(18.93L)**

Importante: En bases para entintar, el volumen de base sin entintar es variable entre bases (P, T, D y C) por lo que se completa una vez entintada.