



Masilla American Paint Plástica y Liviana Hoja Técnica

Masillas poliéster diseñadas para el trabajo en carrocerías de secado rápido y lijado suave.

Descripción del producto

La línea de productos American Paint están diseñados para cumplir con las exigencias del mercado. La versión plástica sirve de excelente relleno para abolladuras y trabajo en carrocería. La versión liviana también se usa para el relleno de abolladuras en la carrocería, es más suave para lijar y no deja poro. Es de menor peso que la masilla plástica normal llamándose masilla liviana. Es de secado rápido.

Usos del producto

Utilícese el Masilla American Paint en carrocerías previamente tratadas, no sobre pintura ni acabados automotrices.

Preparación de la superficie

No se recomienda aplicar sobre pintura vieja y curada ni sobre laca acrílica, galvanizado, ni aluminio. Usar solo en hierro desnudo. Desengrasar la superficie con desengrasante antes de aplicar. La superficie debe estar libre de polvo, suciedad, grasa o residuos de cualquier otro contaminante que pudiese afectar la adherencia.

Forma de aplicación

Es recomendable aplicar este producto por capas, y no rellenar espesores altos de una sola vez, esto debido a que pudiese dejar aire atrapado que puede producir poros.

Nota: No agregar más catalizador del recomendado ya que puede traer graves consecuencias posteriormente.

Propiedades físicas

Acabado:	Mate.
Peso por galón (Kg/gal):	4.95-5.45.
Apariencia:	Pastosa.
Viscosidad. Brookefield (cPs):	160,000-320,000cPs de 25-30°C.
% de sólidos por peso:	74-76%.
Rendimiento teórico por galón:	El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.
Endurecedor:	Catalizador CELCO
Relación de mezclado:	100:2.5
Endurecimiento:	5-7 minutos (depende de la temperatura de superficie).
Espesor de la capa seca:	1/4 de pulgada máximo.
Preparación:	Mezcle 1.5g de catalizador CELCO por cada 60g de Masilla American Paint Plástica o Liviana.
Forma de aplicación:	Aplique las capas necesarias utilizando una espátula para enmasillar sobre la superficie previamente preparada.
Lijado:	Lije hasta tener una superficie fina.

Nota: La masilla sobrante no se debe regresar al bote para evitar contaminación de esta.

Equipo y dilución:

Equipo	Dilución
Espátula de goma	No se diluye

Agítese bien el producto antes de usar. Para el limpiado del equipo, remueva con waipa y Thinner.

Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

Presentaciones disponibles



1/4 de galón
(0.95L)



01 galón
(3.79L)