



Muro Stop **Hoja Técnica**

Impermeabilizante vertical de muros con nanotecnología de uso interior, de alto desempeño.

Descripción del producto

Murostop Celco es un impermeabilizante vertical para superficies cementicias con humedad ascendente, que actúa a base de nanopartículas que penetran en la superficie aplicada impidiendo el paso de la humedad.

Usos del producto

Su función es la impermeabilización de superficies tales como paredes de ladrillo, concreto, estucados, paredes de contención, impidiendo la formación de eflorescencia, se debe aplicar en interiores para óptimo funcionamiento.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa. Si existe material mal adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad con una espátula, lija o escoba y alisar las irregularidades de la zona donde se eliminó la pintura.

Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

Superficies nuevas:

Deben dejarse envejecer por 3 o 4 semanas. Si existe humedad, dejar secar la pared 1 a 3 días antes de aplicar.

Superficies ya pintadas:

Elimine totalmente la superficie suelta o pulverizada con cepillo de alambre. Asegúrese de obtener una superficie seca, libre de polvo, grasa o cualquier otro tipo

de suciedad. Las superficies ya pintadas con aceite brillante deben lijarse hasta eliminar el brillo por completo antes de aplicar esta pintura.

Superficies con humedad:

En caso de que exista indicios de humedad, aplicar sobre la pared, ácido muriático al 5%, eliminar eflorescencia y restos de pintura mal adherida. Aplicar Murostop sobre la superficie tratada.

Superficies con algas y hongos:

Si la superficie está afectada por algas y hongos lavar con agua y jabón y eliminar completamente los hongos. Dejar pasar 1 a 3 días e impermeabilizar con Murostop.

Propiedades físicas

Acabado:	Mate.
Peso por galón (Kg/gal):	4.8-5.5.
Apariencia:	Líquido viscoso con olor característico.
Duración de pintura aplicada:	2 años.
Viscosidad. Stormer Krebs (KU):	100-110KU de 25-30°C.
% de sólidos por peso:	49-52 % (dependiendo el color).
% de sólidos por volumen:	44-47% (dependiendo el color).
Rendimiento teórico por galón	17m ² a 4 mils* de película seca.
Rendimiento práctico por galón:	10m ² a 4 mils* de película seca. El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.

Secado:	30 minutos. 02 horas completo.
Repinte:	Aplique la segunda mano en un tiempo de 02 horas posteriores a la primera mano.

*1 mil: 1 milésima de pulgada.

Equipo y dilución:

Equipo	Dilución
Brocha y rodillo:	1/8 a 1/4 de galón de agua limpia por galón de Murostop.

Agítese bien el producto antes de usar. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice agua limpia.

Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

Disponibilidad de colores

Blanco, Transparente y colores pastel del sistema Celcolor.

Presentaciones disponibles



**01 galón
(3.79L)**



**Cubeta de 05 galones
(18.93L)**