



# Pintura para Piscina

## Hoja Técnica

Pintura alquídica de caucho clorado de excelente adherencia y resistencia.

### Descripción del producto

Recubrimiento formulado especialmente para el pintado de piscinas, dando una altísima protección y durabilidad a las mismas. No contiene plomo ni mercurio, alta resistencia al lavado. Su fórmula monocomponente sobre una base mejorada de caucho clorado le permite una mayor durabilidad.

### Usos del producto

Se recomienda su uso en piscinas de hormigón nuevas y repintado sobre caucho clorado.

### Preparación de la superficie

#### *Piscinas nuevas*

Las superficies nuevas deberán estar fraguadas durante 28 días, libre de sales de fraguado, las que deberán ser eliminadas sólo hidro lavando la superficie. Luego dejar secar la superficie y aplique mortero impermeabilizante, cure por 7 días saturando el poro con agua limpia, siga las instrucciones de aplicación del fabricante del mortero impermeabilizante.

Antes de aplicar este acabado, asegúrese que la superficie está completamente seca. Recomendamos aplicar Pintura para Piscina a 2 manos con brocha o rodillo pelo corto con extensión, dejando un intervalo mayor a 12 horas entre ellas.

Comience por la parte más profunda desde el centro hacia los extremos de la piscina. Use un cepillo para pintar en espacios reducidos de la piscina como las luces, los desagües y las válvulas. Asegúrese de pintar en horas de la mañana, no es conveniente cuando la temperatura externa está muy alta, por ejemplo, medio mediodía.

Dejar que la pintura seque según las instrucciones del fabricante. El tiempo es crucial para un buen anclaje. Normalmente, se debe dejar mínimo 5 días para que la pintura se seque antes de llenar la piscina con agua.

### **Repintado de piscinas**

Vaciar la piscina y lavar con hidro lavadora utilizando una mezcla de detergente con agua, para limpiar la superficie de la piscina, puede ser detergente industrial o ácido muriático diluido. La mezcla debe realizarse en razón 1:5 (detergente/agua). Se debe restregar la superficie con esta solución durante 15 minutos. Con esto conseguiremos eliminar la grasa absorbida en la piscina producto del cuerpo humano o bloqueadores solares, esta grasa en la piscina hay que eliminarla bien, porque de lo contrario puede haber mala adherencia de la pintura aplicada.

Raspar las paredes y el piso con un cepillo, luego enjuagar toda la superficie con agua a presión con hidro lavadora. Asegúrese de que todo el detergente sea eliminado por completo.

Una vez lavado, quitar la pintura que se desprende con un raspador y cepillo de alambre. Asegúrese de que toda la pintura suelta se ha eliminado, luego barra el área limpia.

La primera mano se dará diluyendo con Thinner Sintético con un 25% en volumen con el objeto de generar buena penetración, obteniendo así una buena adherencia. La segunda mano y final se dará con una dilución de 10% 12 horas después de la primera mano.

### **Propiedades físicas**

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Peso por galón (Kg/gal):</b>	5.5-6.0 (dependiendo del color)
<b>Apariencia:</b>	Líquido viscoso con olor característico
<b>Duración de pintura aplicada:</b>	2 años
<b>Viscosidad. Stormer Krebs (KU):</b>	95-110 KU de 25-30°C
<b>% Sólidos por peso:</b>	66-78% (dependiendo el color)

<b>% Sólidos por volumen:</b>	60-70% (dependiendo el color)
<b>Contenido de VOC (g/L):</b>	190-210.
<b>Rendimiento teórico por galón:</b>	45 m <sup>2</sup> a 2 mils* de película seca.  El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores.  En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.
<b>Secado:</b>	15 minutos al tacto. 24 horas completo.
<b>Numero de capas</b>	02 mínimo.
<b>Repinte:</b>	12 horas entre manos.

\*1 mil: 1 milésima de pulgada

### Equipo y dilución:

<b>Equipo</b>	<b>Dilución</b>
Brocha y rodillo	1/4 galón de Thinner Sintético Celco por galón de Pintura para Piscina para la primera mano en piscinas nuevas. 1/8 galón de Thinner Sintético Celco por galón de Pintura para Piscina para repinte.

Agítese bien el producto antes de usar. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice los mismos diluyentes.

### Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de inhalación, salir del área y respirar aire fresco. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es inflamable y nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Evite fumar y aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

### Disponibilidad de colores

Aqua, Azul y Celeste

### Presentaciones disponibles



1/4 de galón  
(0.95L)



01 galón  
(3.79L)



Cubeta de 05 galones  
(18.93L)